

## Technische fiche: LIPAROAD P6004

### Algemeen

<b>Omschrijving</b>	2-component koudhardende oplosmiddelvrije coating op basis van MMA voor handmatige applicatie van wegmarkeringen
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Makkelijk aan te brengen</li><li>• Hoge levensduur</li><li>• Uitstekende anti-slip weerstand</li><li>• Uitstekende hechting op verschillende wegdekken</li><li>• Speciaal geschikt voor kruisingen, oversteekplaatsen, fietspaden, speelplaatsen waar een hoge levensduur gewenst is</li><li>• Goede kleurvastheid</li><li>• Zeer goed bestand tegen chemische vervuiling</li><li>• Snel overrijdbaar :<ul style="list-style-type: none"><li>o Na ca. 20' bij 30°C</li><li>o Na ca. 30' bij 20°C</li><li>o Na ca. 40' bij 10°C</li></ul></li></ul>
<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wegmarkeringen</li></ul>

### Technische gegevens

<b>Viscositeit</b>	Dik vloeibare massa
<b>Kleur</b>	Wit, rood (RAL3020) + diverse RAL kleuren
<b>Dichtheid</b>	1ca. 2 g/cm <sup>3</sup> bij 20 °C afhankelijk van de kleur
<b>Uitzicht</b>	Met structuur korrel
<b>Potlife (20°)</b>	10-15' bij 20°C
<b>Stroefheid</b>	>55 SRT
<b>Vlampunt</b>	14°C

## Verwerkingsinformatie

<b>Applicatie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voeg de verharder toe aan de basis en meng machinaal.</li><li>• Giet het mengsel in een mal of het aan te brengen symbool (aftapen) en verdeel gelijkmatig met trekschoen, vloertrekker, spaan of plamuurmes.</li><li>• Narollen indien gewenst</li></ul>
<b>Ondergrondvoorbereiding</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De ondergrond vooraf reinigen en vrijwaren van stof</li><li>• Beton , klinkers, kasseien, oude asfalt of sterk zuigende en poederende ondergronden impregneren met Lipaprim P1200SV of met de sneldrogende epoxy primer Lipapox Prim</li></ul>
<b>Verbruik</b>	2 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte
<b>Temperatuur/ Luchtvochtigheid</b>	Bij voorkeur aanbrengen tussen 5°- 30°C.
<b>Reinigen apparatuur</b>	Lipasolv V100AV
<b>Veiligheidsinfo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoewel Liparoad P6004 niet toxisch is, is beschermende kledij aangewezen , inclusief geschikte handschoenen en oogbescherming</li><li>• Steeds in een goed verluchte omgeving werken</li><li>• Verwijderd houden van elektrische ontstekingsbronnen</li><li>• Gelieve aandachtig de veiligheidsfiche te consulteren alvorens gebruik</li></ul>

## Leveringsgegevens

<b>Verpakkingen</b>	16kg basis + 200g dibenzoylperoxide (BPO)
<b>Houdbaarheid</b>	Max. 6 maanden in een onaangestaste verpakking, gevrijwaard van extreme weersomstandigheden.