

Technische fiche: LIPAROAD P6015

Algemeen

Omschrijving	2-component gepigmenteerde koudplast op basis van MMA
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Makkelijk aan te brengen• Soepel• Duurzame buitenbestendigheid• Uitstekende weerstand tegen erosie• Antislip
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">• Manueel aan te brengen wegmarkeringen, nagestrooid met bauxiet of gekleurde graniet (-0,9-1,4 mm)

Technische gegevens

Viscositeit	vloeibaar
Kleur	Wit, oker (RAL1024) , rood (RAL3020) + diverse RAL kleuren
Dichtheid	~1,4 g/cm ³ bij 20 °C
Uitzicht	satijnmat
Ant-slip weerstand	>65 SRT na instrooien
Potlife (20°)	~15' bij 20°C
Vlampunt	~14°C
Mengverhouding	2x200g dibenzoylperoxide poeder op 25kg Liparoad P6015 bij een substraat temperatuur <30°C ; bij hogere temperaturen ca. 300g doseren

Verwerkingsinformatie

Applicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Voeg de verharder toe aan de basis en meng machinaal. • Giet gelijkmatig uit op de ondergrond en verdeel met squeegee 5mm, direct gevolgd door instrooien van de gekleurde anti-skidkorrel ; zorg ervoor dat de korrel ingestrooid is max. 10' na het mengen van de P6015 • Overmaat graniet/bauxiet wegborstelen (te hergebruiken !) wanneer coating begaanbaar (afhankelijk van de temperatuurscondities richtingevend tussen 15' en 1h)
Ondergrondvoorbereiding	<ul style="list-style-type: none"> • Bestaande ondergrond vooraf reinigen en vrijwaren van stof • Op gladde beton , zeer verweerde asphalt of zeer poreuze ondergronden eerst een impregneringslaag Lipapox Prilim of Liparim P1200SV aanbrengen • Niet aanbrengen op niet-drukbestendige ondergronden
Verbruik	2,5-3 kg/m ² P6015 + ~5-6 kg/m ² graniet/bauxiet. Bij zeer verweerde ondergronden is een hoger verbruik niet uit te sluiten
Temperatuur/ Luchtvochtigheid	Bij voorkeur aanbrengen bij omgevingstemperatuur 5°- 25°C. Niet aanbrengen wanneer substraat temperatuur > 50°C
Reinigen apparatuur	Lipasolv V400AV
Veiligheidsinfo	<ul style="list-style-type: none"> • Hoewel Liparoad P6015 niet toxisch is, is beschermende kledij aangewezen , inclusief geschikte handschoenen en oogbescherming • Steeds in een goed verluchte omgeving werken • Verwijderd houden van elektrische ontstekingsbronnen • Gelieve aandachtig de veiligheidsfiche te consulteren alvorens gebruik

Leveringsgegevens

Verpakkingen	<ul style="list-style-type: none"> • 25kg Liparoad P6015 + 2x200g dibenzoylperoxide (BPO)
Houdbaarheid	Max. 6 maanden in een onaangestaste verpakking, gevrijwaard van extreme weersomstandigheden.