

Technische fiche: LIPAROAD P6020

Algemeen

Omschrijving	2-component solventvrije coating gebaseerd op MMA harsen voor met de rol of vloertrekker aangebrachte wegmarkeringen
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Flexibel• Met PUMA technologie voor lange termijn flexibiliteit• Makkelijke applicatie• Lange levensduurverwachting• Uitstekende anti-skid en erosiebestendigheid• Goede vloeï eigenschappen• Egale fijne finish indien aangebracht met mohair rol• Uitstekend hechting op verschillende weg substraten• Zeer goed weerstand tegen chemische pollutie
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">• Lijn- en oppervlakte markeringen

Technische gegevens

Viscositeit	Vloeibaar
Kleur	Wit, geel (RAL1023) , rood (RAL3020) + diverse RAL kleuren
Dichtheid	1,60-1,65 g/cm ³ bij 20 °C
Uitzicht	Met fijne stroefheidskorrel
Potlife (20°)	ca. 15' bij 20°C
Stroefheid	>= 55 SRT
Vlampunt	~11°C
Mengverhouding	20kg Liparoad P6020 + 200g dibenzoylperoxide poeder (50%)

Verwerkingsinformatie

Applicatie	Peroxide poeder met een elektrische mixer gedurende ca. 1 minuut inmengen in Liparoad P6020 Mengsel uitgieten op het te coaten oppervlak, dan : <ul style="list-style-type: none">- verdelen met solventbestendige vloertrekker , eventueel narollen met MOHAIR rol- verdelen/narollen met MOHAIR rol
Ondergrondvoorbereiding	<ul style="list-style-type: none">• Substraat reinigen en stofvrij maken• Beton, dallen, zeer oude asphalt eerst impregneren met de MMA primer "Lipaprim 1200SV" of de sneldrogende epoxy primer "Lipapox Prim"
Verbruik	Aanbevolen verbruik : 0,8-1,0 kg/m ² Bij oude verweerde oppervlaktes is een hoger verbruik niet uit te sluiten
Droge laagdikte	~0,6 mm (1kg/m ²)
Temperatuur/ Luchtvochtigheid	Breng bij voorkeur aan tussen 10°C en 30°C
Reinigen apparatuur	Lipasolv V400AV of Lipasolv V100AV
Veiligheidsinfo	<ul style="list-style-type: none">• Hoewel Liparoad P6020 niet toxisch is, is beschermende kledij aangewezen , inclusief geschikte handschoenen en oogbescherming• Steeds in een goed verluchte omgeving werken• Verwijderd houden van elektrische ontstekingsbronnen• Gelieve aandachtig de veiligheidsfiche te consulteren alvorens gebruik

Leveringsgegevens

Verpakkingen	20kg Liparoad P6020 + 200g dibenzoyl peroxide poeder
Houdbaarheid	Max. 6 maanden in een onaangetaste verpakking, gevrijwaard van extreme weersomstandigheden.